Codice: 5G6534

Epofind AM/16 W



Prodotto epossidico bicomponente specifico per l'uso in condizioni di immersione

Prodotto epossidico bicomponente specifico per l'uso in condizioni di immersione in soluzioni acquose fino a 120°C di temperatura in continuo. Specifico per il rivestimento interno di pipelines di impianti di "desalinizzazione".

Caratteristiche	
Tipologia	Bicomponente
Tipo di legante sol a	Epoxy poliamidico
Tipo di legante sol b	Amminico
Residuo secco (volume)	50%
Viscosità ford	Tixotropico
Stoccaggio +23°C (±2)	

Dati Applicativi	
Applicazione	Pennello rullo e spruzzo
Miscela a+b in volume	4 parti di Sol.A con 1 parte di Sol.B
Diluizione pennello-rullo	10-15% Diluente 765
Diluizione spruzzo	10-20% Diluente 765
Essicazione al tatto	4h al tatto , 16h asciutto
Temperatura applicativa	Tra +10 c e +40 c
Umidità relativa	Inferiore all 80%
Spessore secco consigliato	50-75 microns secchi per mano
Resa teorica m2/litro	7-10 m2/l

PRODOTTO EPOSSIDICO BICOMPONENTE RESISTENTE AD ALTE TEMPERATURE

Rivestimento epossidico bicomponente specificatamente studiato per l'applicazione all'interno di pipelines e serbatoi atti al contenimento e al trasporto di soluzioni acquose di diverso tipo, soluzioni calde fino a 120°C.

Il rivestimento resiste a temperature continue in immersione fino a 120°C.
Offre un'eccellente adesione al supporto, ottima resistenza alla corrosione e alle temperature nelle condizioni di utilizzo. E' particolarmente indicato per la protezione delle strutture e del piping degli impianti di desalinizzazione.

Colori

Colore: : ROSSO OX
Cod. colore:: 5G6534

AEMME COLORI SRL, Via Patta 12, 24020 Ranica (BG), Italy
Tel: +39 035.513373 - Fax: +39 035.513211 - Mail: info@aemmecolori.it

Codice: 5G6534

Epofind AM/16 W

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Prima di iniziare l'applicazione dei prodotti vernicianti si osservino attentamente le simbologie di rischio e le norme di sicurezza riportate sull'etichetta di ogni barattolo e sulla Scheda di Sicurezza di ogni prodotto disponibile su richiesta. Per ulteriori informazioni non esitate a contattare il nostro Ufficio Tecnico.

NOTE

Le informazioni qui riportate sono fornite al meglio della nostra attuale conoscenza, tuttavia poiché le condizioni di utilizzo dei nostri prodotti sono al di fuori del nostro controllo, tali informazioni non costituiscono alcun tipo di garanzia implicita; in tal senso la Società fornitrice declina sin da ora ogni responsabilità che può essere collegata ad un anomalo uso dei prodotti. L'ufficio Tecnico della propria sede è a disposizione per qualsiasi chiarimento connesso all'uso dei nostri prodotti. Le percentuali di diluizione ed i tempi di essiccazione sono da considerarsi solo indicativi, in relazione ad una temperatura di 20°C e sono pertanto soggetti a variazioni con il variare della temperatura, in presenza di particolari condizioni climatiche o di fattori applicativi determinanti al momento dell'applicazione.