Codice: 2N & 2T

Micox



Smalto sintetico micaceo ad alta protezione per ferro

Formulato sulla base del già noto ed apprezzato Sintolin, unisce alla facilità di applicazione di quest'ultimo le proprietà anticorrosive che la natura dei suoi componenti gli conferiscono. La struttura lamellare dei pigmenti usati (ossido di ferro micaceo) oltre a riflettere la maggior parte dei raggi ultravioletti, causa dello sfarinamento della pellicola, forma una resistente barriera contro l'umidità proteggendo così il supporto metallico dal suo nemico principale: la corrosione.
Queste particolari proprietà fanno di MICOX un prodotto di finitura ad "applicazione diretta" su ferro ben preparato preservandolo a lungo e donandogli un gradevole aspetto caratteristico. E' sempre necessaria l'applicazione di due mani di prodotto in quanto la natura dei suoi componenti lo richiede per ottenere una sicura impermeabilizzazione del supporto. Oltre agli effetti anticorrosivi MICOX offre una piacevole finitura estetica "metallizzata".

Caracterisicas Tecnicas	
Tipo de producto	Monocomponente
Tipo de vehiculo A	Alquídico
Peso Específico kg/lt (±0,05)	1.100-1.550 segundo el color
Residuo de secado (peso)±2	75%
Viscosidad Ford ø8 20°C ±2	40
Almacenamiento +23°C (±2)	30 meses en envases precintados

Datos de Aplicacion	
Aplicación	Brocha-Rodillo-Pistola
Brocha, Rodillo	5-10% Diluente 107
Pistola	10-15% Diluente 900
Seco al tacto	3-4 hours
Tiempo de Repintado	24 orre
Temperatura de Aplicación	Entre +10c y +40c
Humedad Relativa	Menos de 80%
Espesor Aconsejado	40 microns per mano
Rendimiento Teórico m2/Lt	10-12

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E CICLO APPLICATIVO

Ferro.

Superfici nuove.
Quando non sia possibile sabbiare eliminare ogni traccia di ruggine e calamina con spazzola meccanica o disco abrasivo. Togliere la polvere e i residui della spazzolatura, pulire la superficie con straccio impevuto di Diluente 107 o 900. Terminata la preparazione del supporto applicare subito 1-2 mani di MICOX.

Superfici già verniciate.
Togliere con raschietto l'eventuale pittura scrostata o male ancorata, asportare la ruggine con spazzola meccanica o disco abrasivo e carteggiare la superficie con carta abrasiva media (280-320). Togliere la polvere e i residui della spazzolatura, pulire la superficie con straccio imbevuto di diluente 107 o Diluente 900. Applicare subito 1 mano di MICOX sulle parti riportate a ferro. Sovraverniciare con 1-2 mani di MICOX su tutta la superficie rispettando i tempi di sovraverniciatura.

Legno.


Superfici nuove.
Su legno asciutto, stagionato e pulito, applicare una prima mano di LIGNUM IMPREGNANTE per impregnare i pori del legno e lasciare essicare per 3/4 giorni. Applicare 1-2 mani di MICOX rispettando i tempi di sovraverniciatura.

Superfici già verniciate.
Togliere con raschietto l'eventuale pittura scrostata o male ancorata e carteggiare la superficie con carta abrasiva a grana media (280/320), lavare con detersivo e lasciare asciugare. Applicare 1-2 mani di MICOX rispettando i tempi di


Codice: 2N & 2T **Micox**


sovraverniciatura.


Colores



Colores: : MICOX ARDESIA LUCIDA
Código de colores:: 2TA0000



Colores: : MICOX ARDESIA
Código de colores:: 2NA000


Colores: : MICOX ARGENTO LUCIDO
Código de colores:: 2TE0000


Colores: : MICOX ARGENTO
Código de colores:: 2NM0000


Colores: : MICOX BRONZO
Código de colores:: 2ND000


Colores: : MICOX SILICEO LUCIDO
Código de colores:: 2TF0000


Colores: : MICOX SILICEO
Código de colores:: 2NC0000

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de comenzar la aplicación de productos de pintura se observan riesgos simbologías con cuidado y las instrucciones de seguridad en la etiqueta de cada frasco y Hoja de Datos de Seguridad para cada producto está disponible a petición. Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro Departamento Técnico.

NOTAS

Esta información se proporciona a lo mejor de nuestros conocimientos actuales, sin embargo, debido a las condiciones de uso de nuestros productos están fuera de nuestro control, esta información no constituye ningún tipo de garantías implícitas; en este sentido, la compañía que suministra a partir de ahora acepta responsabilidad que se puede conectar a un uso anormal de los productos. El Departamento de Ingeniería de su ubicación está disponible para cualquier pregunta relacionada con el uso de nuestros productos. Los porcentajes de dilución y el tiempo de secado deben ser considerados únicamente a título indicativo, en relación con una temperatura de 20 ° C y son por lo tanto sujeto a cambiar con el cambio de temperatura, en presencia de las condiciones climáticas o factores de determinación de aplicación particular en el momento de 'aplicación.