Codice: 5GBC00

Prop Am9 Primer pour hélices





Primer époxy satiné bicomposant pour bronze, acier, laiton, fonte et alliages légers. Utilisé comme primer dans les cycles pour le nautisme, il est appliqué essentiellement sur hélices, arbres de transmission, embases, flaps, bulbes etc. Offre une excellente base d'ancrage et une barrière anticorrosion de longue durée. Recouvrable avec antifouling CONTENDER ELICHE.

Characteristiques Techniques	
Type de peinture	Bicomposant
Type de liant A	Ероху
Type de liant B	Poliammidique
Code & couleur A	5GBC.Bianco
Code & couleur B	8ZAM9B.Incolore
Poids spécifique kg/lt (±0,05)) 1,370 (A) - 1,020 (B)
Extrait sec (en volume) ±2	37%
Stockage +23°C (±2)	30 mois dans son emballage scellé
Viscositè Ford Ø4 a 20°C	120-150 sec. (A+B)

Application et Dilution	
Application	Brosse-Rouleau-Pistolet
Mélange A+B en volume	4 parties Sol. A avec 1 Sol. B
Pot life A+B (20°C)	utiliser dans les 6-8 heures
Brosse-Rouleau	20-30% diluant 765
Pistolet	20-30% diluant 765
Sec au toucher	2 h (20°c)
Recouvrement	12-24 h (20°c)
Température d'application	Entre +10 C et +40 C
Humidité relative	Moins de 80%
Epaisseur recommandée	30-40 microns par couche
Rendement theor. m2/Lt	8-9

PREPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION

Hélices, Arbres de transmission, Flaps, Bulbes en Fonte.

Les support neuf doit être parfaitement propre, sèche, dégraissées et ponçer mécaniquement. Appliquer la première couche de ELIPRIMER 2C (25-30 microns secs) diluée 30% avec Diluant 765 *. Après 12-24 heures, appliquer une deuxième couche (30-40 microns secs) dilué 20-25% avec Diluant 765 *. Après 12 heures, recouvrir avec 2 couches d'antifouling CONTENDER ELICHE laissant au moins 12 heures entre les deux couches.

* Est necessaire diluer la Sol.A avant d'ajouter la Sol. B. Lorsque la Sol.A à êtê diluée (avec Diluant 765), melanger la Sol.A diluè avec le duricisseur Sol.B et laisser reposer le mélange A+B pendant 10-15 minutes avant de faire l'application.

Couleurs

Couleurs: : BIANCO
Code couleur:: 5GBC00







Codice: 5GBC00

Prop Am9 Primer pour hélices

PRECAUTIONS DE SECURITE

Avant de commencer l'application de produits de peinture doit être soigneusement observé le symbolisme des risques et les précautions de sécurité sur l'étiquette de chaque boîte et la fiche de securité pour chaque produit disponible sur demande. Pour de plus amples renseignements, s'il vous plaît contactez notre service technique.

NOTES

Cette information est fournie au mieux de notre connaissance, cependant, car les conditions d'utilisation de nos produits sont hors de notre contrôle, ces informations ne constitue aucun type de garantie implicite et, dans ce sens, notre société décline toute responsabilité qui peut être liée à une utilisation anormale des produits. Le service technique de notre société est disponible pour toutes les explications relatives à l'utilisation de nos produits. Le pourcentage de dilution et le temps de séchage devraient être considérées comme indicatives seulement, par rapport à une température de 20° C et sont donc sujettes à changer avec les changements de température en présence de conditions particulières ou des autres facteurs déterminant présents au moment de l'application.





