Codice: 3V & 3W

Goffrato Epossidico

smalto epossidico bicomponente lucido ad effetto goffrato

Smalto epossidico bicomponente lucido catalizzato con resine poliammidiche con ottimo ancoraggio su superfici metalliche ben preparate. Viene utilizzato per la verniciatura a finire di macchine ed utensilerie poste all'interno di ambienti industriali dove le condizioni di lavoro sono particolarmente gravose. Possiede ottime resistenze chimico-fisiche, all'abrasione, alla piegatura ed alla tensione.

Characteristiques Techniques	
Type de peinture	Bicomposant
Type de liant A	Poliammidique Epoxy
Code & couleur A	3V...Ossidi - 3W.....Basi
Code & couleur B	8ZEPBG
Poids spécifique kg/lt (±0,05)	1.400 selon le couleur
Extrait sec (en poids)±2	60%
Viscosité Ford ø 8 à 20°C ±2	Tixotropique
Stockage +23°C (±2)	24 mois dans son emballage scellé

Application et Dilution	
Application	Airless pistolet
Mélange A+B en poids	100 parties de Sol.A avec 20 de Sol.B
Pot life A+B (20°C)	utiliser dans les 4 heures
Pistolet	Airless: Max 5% Diluant 765
Sec au toucher	3-4 h(20°c)
Recouvrement	12-24 h
Température d'application	Entre +10 C et +40 C
Humidité relative	Moins de 80%
Epaisseur recommandée	70-80 microns par couche
Rendement theor. m2/Lt	5-6

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E CICLO APPLICATIVO

Ferro, Acciaio e Lamiera Zincata

Supporti nuovi.
I supporti devono essere puliti sgrassati e asciutti. Su lamiere zincate si consiglia l'applicazione di un fondo adatto tipo EPOFOND AM/9. Applicare 1-2 mani di GOFFRATO EPOSSIDICO rispettando di tempi di sovraverniciatura.

Supporti già verniciati.
Asportazione completa delle pitture sfoglianti e non ben aderenti, sgrassaggio con solvente. Ricopertura delle parti scoperte con fondo adatto tipo EPOFOND AM-9. Applicare 1-2 mani di GOFFRATO EPOSSIDICO rispettando di tempi di sovraverniciatura.

Couleurs

Couleurs: : TINTE RAL OSSID
Code couleur:: 3V0000

Couleurs: : TINTE RAL BASI
Code couleur:: 3W0000

AEMME COLORI SRL, Via Patta 12, 24020 Ranica (BG), Italy
Tel: +39 035.513373 - Fax: +39 035.513211 - Mail: info@aemmecolori.it

Codice: 3V & 3W

Goffrato Epossidico

PRECAUTIONS DE SECURITE

Avant de commencer l'application de produits de peinture doit être soigneusement observé le symbolisme des risques et les précautions de sécurité sur l'étiquette de chaque boîte et la fiche de securité pour chaque produit disponible sur demande. Pour de plus amples renseignements, s'il vous plaît contactez notre service technique.

NOTES

Cette information est fournie au mieux de notre connaissance, cependant, car les conditions d'utilisation de nos produits sont hors de notre contrôle, ces informations ne constitue aucun type de garantie implicite et, dans ce sens, notre société décline toute responsabilité qui peut être liée à une utilisation anormale des produits. Le service technique de notre société est disponible pour toutes les explications relatives à l'utilisation de nos produits. Le pourcentage de dilution et le temps de séchage devraient être considérées comme indicatives seulement, par rapport à une température de 20° C et sont donc sujettes à changer avec les changements de température en présence de conditions particulières ou des autres facteurs déterminant présents au moment de l'application.