Codice: 3P5958

Epowood



système epoxy d'imprégnation bicomposant

Revètement époxy à basse viscosité, spécialement formulé pour supporter l'humidité de surface sur le bois. Sa formulation facilite la mouillabilité et la pénétration dans le bois créant une barrière isolante qui protège la surface même de l'infiltration de l'eau. Sur les bateaux en bois en particulier, il permet de renforcer la fibre du bois et de recevoir les suivantes couches de vernis. Avant d'appliquer Epowood on conseille de bien laver la surface avec de l'eau douce et de la laisser bien sécher.

Characteristiques Techniques	
Type de peinture	Bicomposant
Type de liant A	Ероху
Type de liant B	Poliammine-ammidique
Poids spécifique kg/lt (±0,05) 1,030 (A) - 0,910 (B)
Extrait sec (en volume) ±2	37%
Stockage +23°C (±2)	30 mois dans son emballage scellé
Viscositè Ford Ø4 a 20°C	17 sec.

Application et Dilution	
Application	Brosse-Rouleau-Pistolet
Mélange A+B en volume	1 part Sol. A avec 1 Sol. B
Pot life A+B (20°C)	utiliser dans les 4 heures
Brosse-Rouleau	Prêt à l'emploi ou avec
	Diluant 765
Sec au toucher	2 h (20°c)
Recouvrement	min. 6 max 24 h (20°c) apres
	24 h poncer
Température d'application	Entre +10 C et +40 C
Humidité relative	Moins de 80%
Epaisseur recommandée	en fonction de l'absorption
Rendement theor. m2/Lt	12-14

PREPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION

Bois neuf ou reporté à neuf.

La surface doit être sèche, propre et dépoussiéré. Appliquer 2-3 couches de EPOWOOD avec ponçage entre les couches.

Couleurs

Couleurs: : TRASPARENTE Code couleur:: 3P5958









Codice: 3P5958

Epowood

PRECAUTIONS DE SECURITE

Avant de commencer l'application de produits de peinture doit être soigneusement observé le symbolisme des risques et les précautions de sécurité sur l'étiquette de chaque boîte et la fiche de securité pour chaque produit disponible sur demande. Pour de plus amples renseignements, s'il vous plaît contactez notre service technique.

NOTES

Cette information est fournie au mieux de notre connaissance, cependant, car les conditions d'utilisation de nos produits sont hors de notre contrôle, ces informations ne constitue aucun type de garantie implicite et, dans ce sens, notre société décline toute responsabilité qui peut être liée à une utilisation anormale des produits. Le service technique de notre société est disponible pour toutes les explications relatives à l'utilisation de nos produits. Le pourcentage de dilution et le temps de séchage devraient être considérées comme indicatives seulement, par rapport à une température de 20° C et sont donc sujettes à changer avec les changements de température en présence de conditions particulières ou des autres facteurs déterminant présents au moment de l'application.





