Codice: 3F6270

Serenissima STC Blanche - Noir

Antifouling blanche - noir autopolissant

Antifouling blanche autopolissant formulée avec thiocianate de cuivre, pour tous types de carène y compris en aluminium. La nature hydrophile de sa composition augmente la mouillabilité et la fluidité de bateau dans l'eau. La vitesse commandes le dégagement des sels antivégétatifs ce qui en fait un produit recommandé pour les bateaux de vitesse moyenne jusqu'a 30 noeuds. Nous recommandons d'appliquer un minimum de 3 couches pour de meilleurs résultats.

Characteristiques Techniques	
Type de peinture	Monocomposante
Type de liant A	Copolymères viniliques et Résines naturelles
Poids spécifique kg/lt (±0,05)	1,500
Extrait sec (en volume) ±2	59%
Viscosité Ford ø 8 à 20°C ±2	13-15 sec.
Stockage +23°C (±2)	36 mois dans son emballage scellé

Application et Dilution	
Application	Brosse-Rouleau-Pistolet
Brosse-Rouleau	Prêt à l'emploi ou max 5% Diluant 400
Pistolet	5-8% Diluant 400
Sec au toucher	1-2 h (20°c)
Mise à l'eau	Min 24-48 heures
Recouvrement	minimo 24-48 h (20°c)
Température d'application	Entre +10 C et +40 C
Humidité relative	Moins de 80%
Epaisseur recommandée	50-60 microns par couche
Rendement theor. m2/Lt	9-10

PREPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION

Carènes en acier.
Sur acier sablé au dégré SA 2,5-3 appliquer une couche de EPOFOND AM-9 et laisser sécher 12-24 heures. (Si le sablage n'est pas possible il serà nécessaire effectuer un disquage mécanique); nettoyer la surface et appliquer 1 couche de EVIOX CROMOMINIO, laissée à sécher pendant 8-12 heures). Puis appliquer 3 couches de SOLVER PRIMER avec un intervalle de 24 heures entre le couches. Recouvrir avec 3 couches d'antifouling SERENISSIMA STC avec un intervalle de min. 12 heures entre chaque couche.

Carènes en bois.
Appliquer une couche de EVIOX CROMOMINIO et laisser sécher pendant 8-12 heures. Appliquer 2 couches de SOLVER PRIMER avec un intervalle de 24 heures entre le couches, puis 3 couches d'antifouling SERENISSIMA STC avec un intervalle de 12 heures entre chaque couche.

Carènes en polyester.
Dégraisser avec du détergent et de l'eau et rincez. Ponçer légèrement avec un papier abrasif fin et enlever la poussière. Appliquer une couche de POLIFIBER PRIMER et après 24 heures ponçer avec papier abrasif fin . Puis appliquer 3 couches d'antifouling SERENISSIMA STC avec un intervalle de 12 heures entre chaque couche.

Carène en aluminium et alliages légers.
Dégraissez soigneusement avec Diluant 765. Puis, appliquez une couche de EPOFOND AM-9 et laisser sécher pendant 8 heures, mais pas plus de 24 heures. Appliquer 3 couches de SOLVER PRIMER à 24 heures d'intervalle entre chaque couche, puis 3 couches d'antifouling SERENISSIMA STC avec un intervalle de min.12 heures entree chaque couche.

Codice: 3F6270

Serenissima STC Blanche - Noir

Carène déjà peint.
Si la vieille peinture est en bon état et compatible tout simplement ponçer et appliquer 2-3 couches de SERENISSIMA. Si la vieille antifouling est de nature inconnue pouvez vérifier sa compatibilité avec SERENISSIMA grâce à un essai preliminaire sur une petite partie de la surface ; s'il ya des bulles ou du plissement ou la peinture est defecteuse dans la surface appliquer un couche de primer intermédiaires SOLVER PRIMER pour isoler la vieille couche de Puis appliquer 2-3 couches d'antifouling SERENISSIMA STC après au moins 8 heures d'intervalle entre les couches. Après un entretien de 3-4 ans on conseille de enlever l'antifouling complètement.

Recommandations.
La durée maximale de mise en service de l'antifouling après l'application de la dernière couche, est de 1 mois. Avec un antifouling à base de cuivre top de gamme et avec l'accord de nos techniciens, la durée peut aller jusqu'à 3 mois à condition que la carène soit protégée de l'humidité, de la pluie ou des intempéries par un matériel plastique ou similaire.

Couleur.
La couleur de l'antifouling après immersion peut subir une légère variation. On pourrait constater de petites différences entre les lots de production: si necessaire on peut les mélanger avant de l'application.

Observations.
Ces informations sont le résultat de tests de laboratoire précis et d'une
Ces informations sont le résultat de tests de laboratoire précis et d'une
expérience pratique, cependant, puisque le produit est principalement utilisé en-dehors du contrôle du producteur, nous garantissons que la qualité continue du produit. Les informations que se trouvant sur cette fiche peuvent être l'objet de révision de la part de la société. Pour clarifications, mises à jour ou de plus amples informations, nous vous invitons à contacter directement notre societè. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes.

Couleurs

Couleurs: : BIANCO
Code couleur:: 3F6270

Couleurs: : SERENISSIMA STC
NERA
Code couleur:: 3F6

PRECAUTIONS DE SECURITE
Avant de commencer l'application de produits de peinture doit être soigneusement observé le symbolisme des risques et les précautions de sécurité sur l'étiquette de chaque boîte et la fiche de securité pour chaque produit disponible sur demande. Pour de plus amples renseignements, s'il vous plaît contactez notre service technique.

NOTES
Cette information est fournie au mieux de notre connaissance, cependant, car les conditions d'utilisation de nos produits sont hors de notre contrôle, ces informations ne constitue aucun type de garantie implicite et, dans ce sens, notre société décline toute responsabilité qui peut être liée à une utilisation anormale des produits. Le service technique de notre société est disponible pour toutes les explications relatives à l'utilisation de nos produits. Le pourcentage de dilution et le temps de séchage devraient être considérées comme indicatives seulement, par rapport à une température de 20° C et sont donc sujettes à changer avec les changements de température en présence de conditions particulières ou des autres facteurs déterminant présents au moment de l'application.

AEMME COLORI SRL, Via Patta 12, 24020 Ranica (BG), Italy
Tel: +39 035.513373 - Fax: +39 035.513211 - Mail: info@aemmecolori.it