

Codice: 4DNE00

## Neutro poliuretano bucciato

BASE INCOLORE POUR LAQUE POLYURETHANE BICOMPOSANTE « PEAU D'ORANGE »



SYSTEM A TEINTER. Base transparent pour laque bicomposant de finition « au peau d'orange ». avec l'ajoute de pâtes universelle on peut obtenir toutes les couleurs que desirées pour une finition semi-brillante .Offre une bonne adhérence pour les flancs et les superstructures des bateaux. Il peut être utilisé pour réduire d'éventuelles irrégularités de surface.

### Caracteristiques Techniques

<b>Type de liant A</b>	Polyurethane
<b>Type de liant B</b>	Isocyanate-aliphatique
<b>Poids spécifique kg/Lt (±0,05)</b>	1.390 (A) - 0,980 (B)
<b>Extrait sec ( en poids)±2</b>	70%
<b>Extrait sec ( en volume) ±2</b>	56%
<b>Viscosité Ford ø 8 à 20°C ±2</b>	Tixotropico
<b>Stockage +23°C (±2)</b>	24 mois dans son emballage scellé

### Application et Dilution

<b>Application</b>	Brosse-Rouleau
<b>Mélange A+B en poids</b>	8 parti di Sol.A (Neutro 79 +Paste 21) con 1 di Sol.B
<b>Pot life A+B (20°C)</b>	utiliser dans les 4 heures
<b>Brosse-Rouleau</b>	2-5% Diluente 203
<b>Pistolet</b>	2-5% Diluente 203
<b>Hors poussière</b>	30-40 minutes (20c)
<b>Recouvrement</b>	24 ore (20°C)
<b>Température d'application</b>	Entre +10 C et +40 C
<b>Humidité relative</b>	Moins de 80%
<b>Epaisseur recommandée</b>	100 microns per mano
<b>Rendement theor. m2/Lt</b>	3-4 m2/kg

### PREPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION

#### Acier.

Appliquer sur acier sablé au degré SA 2,5-3deux couches de EPOZINC 2C. Si le sablage n'est pas possible il est bon que la surface est nettoyée, sec, dégraissé et exempt de rouille ou de traces de calamine. Toute peinture en mauvaise état doit être enlevé mécaniquement. Appliquer 2 couches de EPOFOND AM-9, si nécessaire remplir avec enduit PLAMUR FINISHER LIGHT. Appliquer une couche de primer polyuréthane POLIFOND et après 24 heures ponçer la surface. Recouvrir avec 2 couches de NEUTRO-LAQUE POLYURETHANE en respectant toujours le temps de recouvrement entre les couches.

#### Polyester.

La surface doit être parfaitement dégraissé, rincé, poncé légèrement avec un papier abrasif fin et dépolié. Si nécessaire utiliser l'enduit PLAMUR FINISHER LIGHT. Appliquer une couche de POLIFIBER PRIMER et après 24 heures recouvrir avec 2 couches de NEUTRO-LAQUE POLYURETHANE avec un intervalle de 24 heures entre chaque couche.

#### Bois neuf.

Le bois doit être propre, sec, bien assaisonné et traité si nécessaire avec une couche d'impregnation avec le vernis polyuréthane bicomposant POLIGLASS diluée au 50% ou plus, avec Diluant 203. Après 24 heures ponçer et appliquer deux couches de NEUTRO-LAQUE POLYURETHANE; laissez sécher pendant 24 heures entre le couches.

Codice: 4DNE00


## Neutro poliuretano bucciato

### Bois déjà peint.

Effectuez un test de compatibilité et appliquer la peinture sur une petite partie du revêtement existant, en présence de ramollissement ou opacification de la vieille peinture aura besoin de enlever la vieille peinture et reportér le bois a nu. Suivre les indications pour bois neuf. Si la finition précédente était une polyuréthane bicomposant dans une bonne état d'adhérence, nettoyer, poncer et appliquer 1 couche de primer polyuréthane POLIFOND. Après 24 heures ponçer et recouvrir avec 2 couches de NEUTRO-LAQUE POLYURETHANE en respectant toujours le temps de recouvrement entre les couches.

Ce produit fait partie de la Ligne Nautique Skipper's. Consulter aussi les systemes completes de peinture pour bateaux en bois, fer, aluminium, ou en polyester.

### Couleurs



Couleurs: : NEUTRO  
Code couleur:: 4DNE00

#### PRECAUTIONS DE SECURITE

Avant de commencer l'application de produits de peinture doit être soigneusement observé le symbolisme des risques et les précautions de sécurité sur l'étiquette de chaque boîte et la fiche de sécurité pour chaque produit disponible sur demande. Pour de plus amples renseignements, s'il vous plaît contactez notre service technique.

#### NOTES

Cette information est fournie au mieux de notre connaissance, cependant, car les conditions d'utilisation de nos produits sont hors de notre contrôle, ces informations ne constitue aucun type de garantie implicite et, dans ce sens, notre société décline toute responsabilité qui peut être liée à une utilisation anormale des produits. Le service technique de notre société est disponible pour toutes les explications relatives à l'utilisation de nos produits. Le pourcentage de dilution et le temps de séchage devraient être considérées comme indicatives seulement, par rapport à une température de 20° C et sont donc sujettes à changer avec les changements de température en présence de conditions particulières ou des autres facteurs déterminant présents au moment de l'application.