

Codice: F40130

Eviox Minio Oleofenolico



a base di minio per ferro e legno solo ad uso professionale

E' un'antiruggine a base di minio, cromati molibdati con un ottimo potere passivante, una notevole copertura e di facile applicazione. Consigliata in cicli sintetici è garanzia di protezione duratura. Trova impiego in edilizia, carpenteria e cantieristica navale. Data la natura del legante è particolarmente adatto quale prima mano su scafi nuovi in legno. **PRODOTTO PER SOLO USO PROFESSIONALE.**

Caratteristiche

Tipologia	Monocomponente
Tipo di legante sol a	Resina fenolica modificata
Peso specifico kg/lit (±0,05)	1.440
Residuo secco (volume)	80%
Viscosità ford	12 sec. (Ø8 a 20°C)
Stoccaggio +23°C (±2)	30 mesi in contenitori sigillati

Dati Applicativi

Applicazione	Pennello rullo e spruzzo
Diluizione pennello-rullo	10-15% Diluente 107
Diluizione spruzzo	15-25% Diluente 900
Essiccazione al tatto	3-5 ore (20°C)
Tempo di sovraverniciatura	12-24 ore (20°C)
Temperatura applicativa	Tra +10 c e +40 c
Umidità relativa	Inferiore all 80%
Spessore secco consigliato	40 microns per mano
Resa teorica m2/litro	11

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E CICLO APPLICATIVO


Ferronuovo.

Quando non sia possibile sabbare preparare il supporto con spazzola meccanica o disco abrasivo. Il supporto deve essere pulito, asciutto e sgrassato, privo di ruggine o tracce di calamina. Togliere i residui della spazzolatura. Pulire la superficie con straccio imbevuto di Diluente 107 o Diluente 900. Applicare 1 mano di EVIOX MINIO OLEOFENOLICO seguita eventualmente da una seconda mano a distanza di 24 ore. Sovraverniciare con lo smalto di finitura richiesto.

Ferroglià verniciato.

Se le vecchie pitture si presentano non perfettamente ancorate o friabili, esse vanno rimosse meccanicamente. Tracce di ruggine dovranno essere rimosse con spazzola meccanica o disco abrasivo e carteggiate con carta abrasiva media (280-320). Pulire la superficie con straccio imbevuto di Diluente 107 o Diluente 900. Lasciare asciugare bene. Applicare 1 mano di EVIOX MINIO OLEOFENOLICO sulle parti riportate a ferro, seguita eventualmente da una seconda mano a distanza di 24 ore. Sovraverniciare con lo smalto di finitura richiesto.

Colori



Colore: : ARANCIO MINIO
Cod. colore: : F40130

Codice: F40130

Eviox Minio Oleofenolico

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Prima di iniziare l'applicazione dei prodotti vernicianti si osservino attentamente le simbologie di rischio e le norme di sicurezza riportate sull'etichetta di ogni barattolo e sulla Scheda di Sicurezza di ogni prodotto disponibile su richiesta. Per ulteriori informazioni non esitate a contattare il nostro Ufficio Tecnico.

NOTE

Le informazioni qui riportate sono fornite al meglio della nostra attuale conoscenza, tuttavia poiché le condizioni di utilizzo dei nostri prodotti sono al di fuori del nostro controllo, tali informazioni non costituiscono alcun tipo di garanzia implicita; in tal senso la Società fornitrice declina sin da ora ogni responsabilità che può essere collegata ad un anomalo uso dei prodotti. L'ufficio Tecnico della propria sede è a disposizione per qualsiasi chiarimento connesso all'uso dei nostri prodotti. Le percentuali di diluizione ed i tempi di essiccazione sono da considerarsi solo indicativi, in relazione ad una temperatura di 20°C e sono pertanto soggetti a variazioni con il variare della temperatura, in presenza di particolari condizioni climatiche o di fattori applicativi determinanti al momento dell'applicazione.